

ZOOM ESSENCES

SAPIN / ÉPICÉA



CARACTÉRISTIQUES

Densité : 460 kg/m³ à 12%

Humidité : sec à 18% sauf mention contraire

Séchage spécial à 12% sur demande

Conditionnement : colis d'environ 1 x 1 m soit 1 m³/ml

Longueurs disponibles :

Menuiserie : 2,70 à 6 m (par tranche de 0,30 m)

Charpente : 2,70 à 7,20 m (par tranche de 0,30 m)

USAGES

Menuiserie intérieure, charpente, structure, ossature, bardage, lambris, moulure, contreplaqué (emballage ou agencement), porte, bloc porte, volet, escalier...

SECTIONS DISPONIBLES EN BOIS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE

QUALITÉS :

Charpente sèche, V^e Nord,

Sawfalling et Non classé

 En stock

 Selon arrivage

Autres sections : nous consulter

ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)								
	100	115	125	150	175	200	225	250	300
- de 25									
25									
32									
38									
44									
47									
50									
63									
75									
100									

PIN SYLVESTRE



CARACTÉRISTIQUES

Densité : 520 kg/m³ à 12%

Humidité : sec à 18% sauf mention contraire

Conditionnement : colis d'environ 1 x 1 m soit 1 m³/ml, en plusieurs longueurs

Longueurs disponibles : 2,70 à 6 m (par tranche de 0,30 m)

USAGES

Menuiserie extérieure et intérieure, mobilier urbain, aménagement extérieur, terrasse, bardage, parquet, charpente, structure, moulure, meuble...

SECTIONS DISPONIBLES EN BOIS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE

QUALITÉS :

Charpente sèche, V^{ème}, Non classé de Scandinavie

 En stock

 Selon arrivage

Autres sections : nous consulter

ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)						
	100	115	125	150	175	200	225
25							
32							
38							
47							
50							
63							
75							
100							

MÈLÈZE



CARACTÉRISTIQUES

Densité : 700 kg/m³ à 12%

Humidité : sec à 18/22%

Longueurs disponibles : 2,70 à 6 m (par tranche de 0,30 m)

Conditionnement : colis d'environ 1 x 1 m soit 1 m³/ml, en plusieurs longueurs

USAGES

Menuiserie extérieure et intérieure, chalet, mobilier urbain, bardage, parquet, construction navale, terrasse

SECTIONS DISPONIBLES EN BOIS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE

QUALITÉS :

Choix non classé, Sawfalling et IV^e Russie

 En stock
 Selon arrivage

Autres sections : nous consulter

ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)					
	100	125	150	175	200	225
23						
25						
28						
32						
38						
44						
47						
50						
63						
75						

WESTERN RED CEDAR



CARACTÉRISTIQUES

Densité : 370 kg/m³ à 12%

Humidité : non sec - séchage sur demande

Longueurs disponibles : 1,85 à 6,10 m (par tranche de 0,30 m)

Conditionnement : colis d'environ 0,60 x 1,25 m soit 0,75 m³/ml, le colisage tolère des pièces plus courtes de 0,30 m aléatoirement réparties

USAGES

Menuiserie extérieure, menuiserie intérieure haut de gamme, bardage, lambris, construction navale, clôture, spa...

SECTIONS DISPONIBLES EN BOIS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE

QUALITÉS :


Choix Clear n°2, Clear n°4 select, Clear n°4

 En stock
 Selon arrivage

Autres sections : nous consulter

ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)				
	105	155	205	255	305
22		abouté			
32					
45					
52					
105					
155					

PIN DE CAROLINE



CARACTÉRISTIQUES

Autre nom : Yellow Pine

Densité : 660 kg/m³ à 12%

Humidité : sec à 18%

Conditionnement : colis d'environ 0,60 x 1,25 m soit 0,75 m³/ml, le colisage tolère des pièces plus courtes de 0,30 m aléatoirement réparties

Longueurs disponibles : 2,45 à 6,10 m (par tranche de 0,30 m)

USAGES

Menuiserie intérieure, escalier, parquet, lambris, moulure, meuble.

SECTIONS DISPONIBLES EN BOIS DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE

QUALITÉS :

Choix Saps, Prime et mieux et joinery

	En stock
	Selon arrivage

Autres sections : nous consulter

ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)				
	155	205	255	285	305
27					
32					
38					
43					
52					
65					
80					

POUR PLUS DE PRÉCISIONS

Retrouvez plus d'informations sur ces essences dans le Guide du Professionnel pages 134-135