SKYLTY® PLY EUCALYPTUS

CARACTÉRISTIQUES

Contreplaqué 100% Eucalyptus
Face : Eucalyptus choix B
Contreface : Eucalyptus choix BB
Épaisseur des placages, face/contreface ≥ 0,60 mm (finie)
Densité : 650 kg/m^3 (+/- 10%)
Taux d'humidité (NF EN 322) : 10% +/- 2%
Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Émission COV : B
Classe de collage : Classe 3, milieux extérieurs

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure, agencement, ameublement
Usage structural : non

LES PLUS PRODUITS

Contreplaqué très robuste grâce à sa densité élevée
Surface résistante aux poinçonnements
Bonne stabilité permettant un usinage aisé

GARANTIES

CERTIFICATION SUR DEMANDE

Marquage CE (EN 13986 +A1) : CE 4

FORMAT	ÉPAISSEURS	NBRE DE PLIS	ORIENTATION DES PLIS	COLISAGE (PIÈCES/COLIS)
2,50 x 1,22 m	5 mm	5	-/-/-	90
	8 mm	7	-/-/-/-	110
	10 mm	7	-/-/-/-	90
	12 mm	9	-/-/-/-/-	75
	15 mm	11	-/-/-/-/-/-	60
	18 mm	13	-/-/-/-/-/-/-	50
	21 mm	15	-/-/-/-/-/-/-/-	43