BOIS DE MENUISERIE



CARACTÉRISTIQUES

Épicéa, Pin Sylvestre, Mélèze, Western Red Cedar, Yellow Pine, Pin d'Oregon, Western Hemlock

SECTIONS DISPONIBLES

Voir Fiche Technique Zoom Essences

GARANTIE



CARRELETS DE MENUISERIE

USAGES

Carrelets de menuiseries intérieures et extérieures : montants, traverses, encadrements de portes, fenêtres...

CARACTÉRISTIQUES

Lames de bois aboutés, contrecollées entre elles (3 ou 4 plis selon la section)

Bois raboté 4 faces avant collage et séché à 12%

Très petits nœuds sains admis, bonne stabilité dimensionnelle

Collage selon la norme DIN EN 204 : colle de type hydrofuge qui couvre la Classe de sollicitation D4 $\,$

Emballage par colis bâchés

LES PLUS PRODUITS

Carrelets aboutés rabotés, épurés de singularités (noeuds, gerces...)

Excellente stabilité dimensionnelle grâce à l'aboutage et au collage

Temps d'usinage réduit : carrelets prêts à l'emploi, meilleur rendement matière

Faciles à mettre en œuvre

Certifié en collage D4

Compatible Men 21 / NF / Qualibat

GARANTIES



Certification:

IFT Rosenheim

SECTIONS DISPONIBLES EN KKK

Longueur disponible pour toutes les essences et toutes les sections : 6,00 ml

ESSENCES	NBRE DE PLIS	ÉP. (mm)	LARGEURS (mm)						
			75	86	95	105	115	125	145
PIN SYLVESTRE	3	63	√	J	√		√	√	J
		72	√	1	√	J	√	√	J
		84*		J	√	/	√	√	J
		96*		1	√	J	√	J	J
MÉLÈZE DE SIBÉRIE	3	63	√	J	√	J	√	√	J
		72	J	1	√	/	√	√	J
		84*		√	√	√	√	√	J

^{*} Sur consultation

